



финишная
влагостойкая
шпатлевка
до 2мм



фасовка:
5, 25



повышенная
влагостойкость



легко наносится
и шлифуется



экологически
безопасна

сушка между слоями: 24 часа
(при 65% влажности и +20°C)

фракция наждачной бумаги:
при механической шлифовке
зашпатлеванной поверхности
применять наждачную бумагу/сетку
от P120 до P240

толщина за проход: до 2мм

инструмент: ручное нанесение и аппара-
ты для безвоздушного нанесения,
производительностью от 4 л/мин

фасовка **расход**
5KG, 25KG от 0.5кг/м²

Назначение: готовая к применению высококачественная влагостойкая шпатлевка для финишного выравнивания поверхностей в помещениях с повышенной влажностью.

Область применения: предназначена для механизированного и ручного нанесения. Идеальный материал для подготовки предварительно выровненных основ под окраску. Подходит для работ по минеральным основаниям: гипсокартону, штукатурке, бетону, и пр., а также старым поверхностям, окрашенным дисперсионными красками.

Подготовка поверхности: температура воздуха в помещении и основания должны быть выше 15°C. Поверхность под шпатлевание должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи и отслоений. Значительные перепады (2-6 мм), рекомендуется предварительно выровнять пригодными составами на минеральной основе. Основы, покрытые алкидными и масляными красками, зашкурить наждачкой. Для выравнивания впитывающей способности минеральные основания следует загрунтовать специальным грунтом.

Нанесение: ручное нанесение производится стандартным способом. Материал наносится тонким ровным слоем при помощи кельмы или специального широкого шпателя. Разбавление продукта не требуется. При механизированном нанесении можно использовать любые аппараты для безвоздушного нанесения, с производительностью от 4 л/мин. Нанесите слой шпатлевки на основание и разгладьте шпателем. Рекомендуется применять профессиональные заглаживающие шпатели на телескопической штанге. Каждый последующий слой шпатлевки следует наносить после полного высыхания предыдущего слоя. При механической шлифовке зашпатлеванной поверхности применять наждачную бумагу/сетку от P120 до P240. Максимальный слой за один проход — до 2 мм.

Хранение: хранить в недоступном для детей месте, в плотно закрытой таре, при температуре: +5°C до +30°C.

Состав: многокомпонентная система на основе акриловой дисперсии, наполнителей, функциональных добавок, воды.

Уход за инструментом: по окончании шпатлевочных работ инструмент промывают водой или мыльным раствором.

Расход: от 0,5 кг/м², в зависимости от типа поверхности и способа нанесения.

Время высыхания: при температуре (20±2)°C и относительной влажности воздуха 65%: 6-24 часа. В зависимости от толщины слоя, температуры, влажности, свойств рабочей поверхности, время высыхания может увеличиваться.

Внимание! Содержит смесь 5-хлор-2-метил-4-изотиазол-3-он, 2-метил-Н-изотиазол-3-он (3:1). Может вызвать аллергическую реакцию. Держать в месте не доступном для детей. Избегать вдыхания паров при распылении. Пользоваться защитными перчатками. При попадании на кожу: промыть водой и мылом. При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться к врачу. Удалить содержимое, упаковку согласно местному законодательству.